



Technical Card
Karta Techniczna

COSMIC

| | |
|---------------------|--------------------------|
| GRAMATURA WEIGHT | 240gm ² +/-5% |
| SKŁAD COMPOSITION | 97%POLIESTR, 3% NYLON |
| SZEROKOŚĆ WIDTH | 143 +/- 2 cm |

| ATEST CERTIFICATE | METODA BADANIA METHODS of TEST | WYNIKI TESTU TEST RESULT |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT | DIN EN ISO 13934-1 | warp: 920N weft:1100N |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR GROWTH | DIN EN ISO 13937-3 | warp:66N weft: 83N |
| PRZESUWALNOŚĆ NITEK RESISTANCE TO SEAM SLIPPAGE | DIN EN ISO 13936-1 180N | warp:1.4mm weft:1.1mm |
| ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE ABRASION RESISTANCE | DIN EN ISO 12947-2 | 50000 |
| SKŁONNOŚĆ DO PILLINGU PILLING TEST | DIN EN ISO 12945-1 | 4-5 |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT | DIN EN ISO 105-B02 gade 4 | 4 |
| ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TO RUBBING WET DRY | DIN EN ISO 105-X12 | 4-5 4-5 |



hand
wash



Do not
tumble dry



Do not iron



Non-chlorine
bleach
if needed



Do not
dryclean